



Technisches Datenblatt Nr.: **1030.3**
Produkt: POLYMAR® tent 8506 POLY OPAK
Artikel Nr.: 8596 6999

Beschichtung und Ausrüstung		
Beschichtungsart	PVC	
Ausrüstung	beidseitig mit Acryllack, mikrobiozid, UV-geschützt	
Brennverhalten	BS 7837, California T 19, DIN 4102: B1	
zu Brennverhalten	stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen	
Gesamtgewicht	800 g/m²	EN ISO 2286-2
Reißkraft Kette/Schuß	3500 / 3500 N/50 mm	DIN 53354, DIN EN ISO 1421/V1
Weiterreißfestigkeit(1) Kette/Schuß	350 / 350 N	DIN 53363
Haftfestigkeit (1)	20 N/cm	LB 3.04-1 (Complan)
Kältebeständigkeit	-30 °C	DIN 53361
Wärmebeständigkeit	+70 °C	Complan-Richtlinie
Knickfestigkeit (1)	keine Risse	< 100000 x DIN 53359 A
Trägergewebe		
Material	PES	DIN ISO 2076
Fadenstärke	1100 dtex	DIN ISO 2060
Bindung	L 1/1	
Bemerkungen	mit Lichtsperr	

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware.