

TEXTILES TO TRANSFORM

**MEHLER**  
TECHNOLOGIES



## VALMEX<sup>®</sup> pacific

TEXTILE APPEARING FABRIC  
FOR YACHTING APPLICATIONS

**Achtung!**

Aufgrund der Reproduktion ist die Farbdarstellung nicht verbindlich und kann je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen.

**Attention!**

By reason of reproduction colour display is not binding and can differ to original due to browser and monitor.

**191** weiß  
210 cm

**192** hellbeige  
210 cm

**193** beige  
210 cm

**891** dunkelbeige  
210 cm


**892** castagna  
210 cm


**391** bordeaux  
210 cm

**592** königsblau  
210 cm

**594** marine  
210 cm

**595** navyblau  
210 cm





792 hellgrau  
210 cm

795 dunkelgrau  
210 cm

904 schwarz  
210 cm

## VALMEX® pacific

4308 4952

### Tägergewebe

Base fabric

Tessuto di supporto

**100 % PES endlos, spinndüsengefärbt, taslanisiert**

100 % PES endless, coloured by spin nozzle, taslanized  
100 % PES, tinto in massa, taslanizzato

### Beschichtung

Coating

Tipo di spalmatura

**einseitig Acrylat**

one side Acrylat  
Acrilato su un lato

### Gewicht

Weight

Peso totale

**390 g/m<sup>2</sup>**

390 g/m<sup>2</sup>

390 g/m<sup>2</sup>

### Reißkraft

Tensile strength

Resistenza alla trazione

### Kette/Schuss

warp/weft

ordito/trama

**2300 / 1400 N/50 mm**

DIN EN ISO 1421/V1

### Weiterreißfestigkeit

Tear strength

Resistenza alla lacerazione ordito/trama

### Kette/Schuss

warp/weft

**400 / 300 N**

DIN EN 17679

### Wasserdruckbeständigkeit

Resistancy against water pressure

Impermeabilità

**80 - 100 hPa**

DIN EN ISO 811

### Lichtechtheit

Light fastness

Solidità alla luce

**7-8**

DIN EN ISO 105 B02

### Wetterechtheit

Weather fastness

Resistenza alle intemperie

**7-8**

DIN EN ISO 105 B04

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten. RAL-Farben in Anlehnung. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Alle Mehler Technologies-Produkte entsprechen der EU-Verordnung REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals. Die Herstellung unserer technischen Textilien ist nach ISO 9001 und ISO 50001 für Energiemanagement zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfrage, Programmänderungen vorbehalten.

The indicated technical specifications are average values. Colours are subject to slight variations. References made to RAL are indications only. Always check the validity of fire certificate. All Mehler Technologies products are in accordance with the European REACH directive - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals. Manufactured in Germany under the internationally recognized standard of quality ISO 9001 and ISO 50001 for energy management. Other versions upon request, program changes reserved.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Sono possibili leggere variazioni di colore. I colori sono prodotti in rispondenza alla scala RAL. Verificare sempre la validità delle certificazioni. Tutti i prodotti Mehler Technologies rispondono alla normativa REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals. La produzione dei nostri tessuti è certificata secondo ISO 9001 e ISO 50001 per la gestione della prestazione energetica. Su richiesta, si possono produrre altre versioni. Modifiche della gamma sempre possibili.

- **sehr hohe Reiß-/Weiterreißfestigkeiten**
- **ausgezeichnetes Dehnungsverhalten und Formstabilität**
- **trotz hohem Gewicht durch flexiblen Warengriff sehr gut zu verarbeiten**
- **geringer Schreibeffect/Weißbruch**
- **durch große Gewebebreite weniger optisch störende Nähte**
- **sehr gute Wasserdruckbeständigkeit u. schimmelabweisende Ausrüstung**
- **Nur mit der beschichteten Seite nach innen einsetzen**

- Very high tensile strength and tear strength
- Extraordinary elasticity and stability
- Soft touch, easy to process despite high weight
- Low effect of white break
- Big width of fabric, less seams
- Very good resistancy against water pressure
- Mould repellent
- **Always assemble with coated side inside**

- **Alti valori di resistenza alla trazione e lacerazione**
- **Alta stabilità dimensionale e ottimo comportamento di allungamento a trazione**
- **Facile da confezionare grazie al suo morbido finissaggio**
- **Ridottissimo effetto scrittura**
- **Grazie alla sua altezza fino 210 cm si possono evitare inutili cuciture**
- **Ottimo valore di impermeabilità.**
- **Trattato contro la formazione di funghi e muffe**
- **Confezionare solo con la parte spalmata verso l'interno**





**Sales companies and Sales offices**

**France / Mehler Texnologies France**  
 3 chemin des Cytises, Bât. A1  
 F-69340 Francheville  
 info-fr@mehler-technologies.com

**U.K. / Mehler Texnologies Ltd.**  
 Hollinwood Business Centre  
 Albert Street, Oldham,  
 Lancs. OL8 3QL  
 info-uk@mehler-technologies.com

**Italy / Mehler Texnologies S.r.l.**  
 Via Enrico Fermi 52/A  
 I-20019 Settimo Milanese MI  
 info-it@mehler-technologies.com

**Poland / Mehler Texnologies Sp. z o.o.**  
 ul. Mikołajczyka 31a  
 PL-41-200 Sosnowiec  
 info-pl@mehler-technologies.com

**Latvia / SIA „Low & Bonar Latvia“**  
 Krustpils iela 54 E  
 Rīga, LV-1057  
 info-lv@mehler-technologies.com

**Romania / Mehler Texnologies Romania S.R.L.**  
 Str. Linia de Centura Nr.2, D2  
 RO-077175 Stefanestii de Jos  
 (Judetul Ilfov)  
 info-ro@mehler-technologies.com

**Turkey / Mehler Texnologies Ltd. Şti.**  
 Başakşehir San. Sit. A Blok No: 22,  
 Başakşehir, 34490 İstanbul, Turkey  
 info-tr@mehler-technologies.com

**U.S.A / Mehler Texnologies Inc.**  
 220 B Cabell Street  
 Martinsville, VA 24112  
 info-usa@mehler-technologies.com

**United Arab Emirates / Mehler Texnologies Middle East Trading LLC**  
 Liberty Building, Office #103  
 Al Garhoud – Dubai, U.A.E.  
 info-uae@mehler-technologies.com

**India / Low & Bonar India Pvt. Ltd.**  
 924, 9th Floor, Wave Silver Tower, Sector 18,  
 Noida 201 301, UP, India  
 info-in@mehler-technologies.com

**Malaysia / Mehler Texnologies South East Asia Rep office**  
 Co-Labs  
 Level 4, The Starling Mall  
 No. 6, Jln SS 21/37, Damansara Utama  
 47400 Petaling Jaya  
 Selangor, Malaysia  
 info-mys@mehler-technologies.com

**Russia / OOO «Mehler Texnologies»**  
 Sadovnicheskaya embankment 79  
 115035 Moscow  
 info-ru@mehler-technologies.com

**Australia / Mehler Texnologies Office**  
 PO BOX 339, Waterford West,  
 Queensland 4133, Australia  
 info-aus@mehler-technologies.com

**China / Mehler Texnologies Office**  
 No.9 Xingtang West Road  
 Chunjiang Zhen, New District  
 213034, Changzhou, China  
 info-chn@mehler-technologies.com

**Manufacturing and sales**

**Mehler Texnologies GmbH**  
 Rheinstrasse 11  
 D-41836 Hückelhoven  
 info-de@mehler-technologies.com

**Mehler Texnologies GmbH**  
 Edeltzeller Strasse 44  
 D-36043 Fulda  
 info-de@mehler-technologies.com

**Mehler Texnologies s.r.o.**  
 Šlechtova 860  
 CZ-512 51 Lomnice nad Popelkou  
 info-cz@mehler-technologies.com

V027/1000/2022-10